



NÁVOD K POUŽITÍ

Dvousložkový epoxidový lak S 1300 lesklý a S 1300 matný

Příprava povrchu:

Upravovaný povrch musí být dokonale suchý, zbavený nečistot a původního nátěru a savé materiály (dřevo, beton, ap.) proschlé. Z přírodního dřeva se doporučuje odstranit místa vyplněná pryskyřicí vyškrabáním nebo rozpuštěním v technickém benzínu, a vzniklé dutiny vytmelit vhodným tmelem nebo epoxidovou pryskyřicí.

Příprava laku: Smíchejte lak a tvrdidlo v předepsaném poměru:

100 hmotnostních dílů S 1300 : 40 hmotnostních dílů tvrdidla S 7300. Důkladně promíchejte, ale nenašlehejte! Poté řed'te ředidlem S 6300 podle dalšího návodu. Nanášení je doporučeno zahájit po 15-20 minutách od smísení laku a tvrdidla.

Vlastní aplikace:



1. PENETRACE POVRCHU:

Vždy penetrujte natuženým lakem **S 1300 lesklý** naředěným 30 – 40 % ředidlem S 6300. Zasychání 24 hodin při 23 °C a dostatečné cirkulaci vzduchu.

Vydatnost cca 16 m² pro set 1,4kg **S 1300 lesklý** ředěný 40 % hmot. S 6300 (dle savosti).

2. BROUŠENÍ brusným papírem č. 280-320 a odstranění ohrusu.

3. PRVNÍ NÁTĚR:

Nátěr natuženým lakem **S 1300 lesklý/matný** ředěným dle rozlivu 10 - 20 % ředidlem S 6300. Zasychání 24 hodin při 23 °C (při nižších teplotách se zasychání prodlužuje).

4. BROUŠENÍ brusným papírem č. 320 a odstranění ohrusu.

5. DRUHÝ NÁTĚR:

Nátěr natuženým lakem **S 1300 lesklý/matný** ředěným dle rozlivu 10 - 20 % ředidlem S 6300. Zasychání 24 hodin při 23 °C (při nižších teplotách se zasychání prodlužuje).

Plné vytvrzení nátěru: 7 dní při 23 °C.

Vydatnost: 6 - 7 m²/kg, tzn. spotřeba 150 g/m² při suché tloušťce 30 μm (savý podklad).

14 m²/kg, tzn. spotřeba 700 g/m² při suché tloušťce 30 μm (nesavý podklad).

Ředidlo: S 6300

- Do plného vytvrzení nezatežovat chemickými a čistícími látkami ani povětrnostně.
- Molitanový váleček způsobuje bublinky v nátěru.
- Aplikujte v optimální tloušťce 40 - 50 μm, při vyšší tloušťce může dojít k tvorbě povrchových defektů.

**PRO VÍCE INFORMACÍ
KONTAKTUJTE VÝROBCE:**

DCH-Sincolor, a.s.

www.sincolor.cz

tel.: (+420) 377 416 512, 13, 23

fax: (+420) 377 416 510

e-mail: odbyt@dch-sincolor.cz

OCHRANA PRO KAŽDÝ POVRCH